

Grabo Vaporex/Vaporex 40/Vaporex T alkalmazástechnikai leírás

Grabo Vaporex/Vaporex 40 /Vaporex T termékek speciális felületi struktúrával és üvegszál erősítéssel rendelkező páraelvezető alátét padlók, új és régi aljzatoknál egyaránt segítenek különféle aljzatproblémák megoldásában. Lefektethetők különféle aljzatokra, PVC padlóra, aszfaltra, fémlemezre, nedves, ill. szennyezett felületekre.

Termékelőnyök:

- folyamatos, stabil alapot nyújtanak különféle burkolatokhoz
- páraelvezetést biztosítanak
- a Vaporex 40 a páraelvezetés mellett még kiváló akusztikus tulajdonsággal is rendelkezik
- csökkentik az installálási időt, mivel nem kell megvárni az aljzat teljes megszáradását
- alkalmazásukkal a már meglévő padló felületre ideiglenes új burkolatot fektethetünk

Nem lehet használni az alábbi esetekben:

- nehéz, kerekes járműveknek kitett forgalmas helyeken
- nem jól szellőző fa aljzatoknál
- víznyomásnak kitett helyeken
- 5 CM%-nál nagyobb aljzatnedvesség esetén
- magnezit aljzatnál

Fő felhasználási területek:

- 5CM% százalékos szerkezeti nedvességet nem meghaladó cementes aljzatoknál
- régi aljzatoknál, amelyek nem tartalmaznak megfelelő párazárást
- ahol meglévő burkolatra ideiglenes padlót kell installálni ragasztó használata nélkül

Fektetés

Az aljzat legyen sima, kiegyenlített, nedvesség tartalma maximum 5CM%.
A helyiség és aljzat hőfoka minimum +15°C legyen.

GRABOPLAST | FLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.

Fehérvári St. 16/b, Győr, 9023

Phone: +36 96 506 100, Fax: +36 96 506 196 | E-mail: mail@graboplast.hu

Reg. number: 08-10-001859 | Tax number: 14986042-2-08

VAT number: HU14986042



GRABOPLAST

A padló burkolatot a Vaporex fektetési irányára merőlegesen kell a Vaporexre ráragasztani, ezt figyelembe véve válasszuk meg az alátét fektetési irányát.

A Grabo Vaporex tekercseket terítsük ki úgy, hogy a mintázott fele legyen az aljzat felé, a sima oldala pedig főlül. Tegyük egymás mellé a tekercseket, a szélek között hagyjunk néhány mm rést és így hagyjuk a Vaporexet 24 órát relaxálni, teljesen kisímulni. A pihentetést követően ütköztessük a tekercs széleket és ragasszuk le az illesztést egyoldalas vízzáró és lágyítószer álló min.5cm széles ragasztószalaggal.

A Grabo Vaporexet tilos telibe leragasztani az aljzatra.

A bejáratoknál, széleken, csőátmeneteknél, oszlopok körül kb. 15cm széles sávban foltszerűen le kell ragasztani a Vaporexet nyomás érzékeny diszperziós ragasztóval.

A falaknál kétféle lábazat kialakítás lehetséges:

1. kb. 5-10 cm-re vezessük fel a Vaporexet a falaknál (Sportpadlók, sportparketta rendszerek esetén)
2. illesszük a falhoz, de hagyjunk 3-4mm rést a fal és a Vaporex között. (LVT, egyéb padlóknál)

Mindkét esetben biztosítani kell az aljzatban maradt nedvesség kipárolgását a széleken, amit speciális perforált szegély alkalmazásával lehet esztétikusan biztosítani.

A padló burkolatot nyomás érzékeny diszperziós vagy 2 két komponenses ragasztóval rögzítsük a Vaporexre.

Javasolt ragasztók: Henkel Thomsit K 188E, Uzin KE 2000S, Ardex AF 100, Mapei Aqua Contact. A ragasztó gyártó utasításai szigorúan betartandók.

A padló végek illesztései nem eshetnek egybe a Vaporex illesztésekkel, min.15 cm távolság legyen köztük.

A padlót fektetés után min. 1 napig nem lehet használatba venni.

GRABOPLAST | FLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.

Fehérvári St. 16/b, Győr, 9023

Phone: +36 96 506 100, Fax: +36 96 506 196 | E-mail: mail@graboplast.hu

Reg. number: 08-10-001859 | Tax number: 14986042-2-08

VAT number: HU14986042

WWW.GRABOPLAST.COM