



## GYMFIT 50

Tulajdonság	Szabvány	Egység	Eredmény
<b>LEÍRÁS</b>			
Felület	PUR lakkréteg		
Hátoldal	Zárt cellás kombinált habrendszer		
Vastagság	EN ISO 24346	mm	5
Fedőréteg	EN ISO 24340	mm	0,7
Tömeg	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2900
Szélesség	EN ISO 24341	m	2
Standard tekereshossz	EN ISO 24341	m	20 ± 10%
<b>KLASSZIFIKÁCIÓ</b>			
Specifikáció	EN651 Beltéri vinil sportpadló ami teljesíti az EN 14904 szavány feltételeit is.		
Hangszigetelés	EN ISO717-2	dB	N/A
Fajlagos hőellenállás	-	m <sup>2</sup> K/W	0,045
Lángállóság	EN 13501	-	C <sub>fl</sub> -s1
<b>SPORTTULAJDONSÁGOK</b>			
Csúszás	EN 13036-4	-	80-110
Erőleépülés	EN 14808	%	14
Függőleges deformáció	EN 14809	mm	0.33
Labda visszapattanás	EN 12235	%	100
Fényesség	EN 2813	%	< 30
<b>MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK</b>			
Mérettartás	EN ISO 23999	%	± 0,2
Benyomódás	EN 1516	mm	<0,5
Gördülő teher ellenállás	EN 1569	1500 N	nincs károsodás
Szinttartósság	ISO 105 B02	-	6
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	-	nincs változás
Kopásállóság	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250
<b>EGYEBEK</b>			
Garancia:		Tisztíthatóság:	<b>Könnyen tisztítható</b>
Higiénia		Környezeti jellemzők:	
Nem kell rendszeresen felületkezelní; Oldószer- és nehézfém mentes.			

**GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.**  
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100  
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu