



GRABOPLAST

Plié

Technikai paraméter	Mértékegység	Szabvány	Eredmény
Felépítés			heterogén
Vastagság	mm	EN ISO 24346	2.0
Koptatóréteg vastagság	mm	EN ISO 24340	0.9
Tekercshossz	m	EN ISO 24341	20
Tekercsszélesség	m	EN ISO 24341	2
Súly	kg/m ²	EN ISO 23997	2.5
Maradó benyomódás	max. mm	EN ISO 24343	0.1
Méretstabilitás	max. %	EN ISO 23999	±0.2
Curling	max. mm	EN ISO 23999	8
Tűzállóság	osztály	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Kopási csoport	csoport	EN 660-2	T
Szinttartósság	fokozat	EN ISO 105-B02	> 6
Vegyszerállóság	-	EN ISO 26987	magas ellenállás
Csúszási ellenállás	osztály	EN 13893	DS
Görgős szék teszt		ISO 4918 / EN 425	enyhe változás
Flexibilitás (diaméter 20/40mm)	visual evaluation	EN ISO 24344	nincs sérülés
Felületkezelés			CLP
Antibakteriális és gombaálló felület			graboSAN
Környezetvédelmi tulajdonságok			Oldószer- és nehézfém mentes
CE MARKING	EN 14041		✓

GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu