

PROTECTSPORT ARENA

Műszaki fetéllap

Technikai paraméterek	Szabvány	Egység	Eredmény
LEÍRÁS			
Felépítés			védőburkolat
Vastagság	EN ISO 24346	mm	1,6
Szélesség	EN ISO 24341	cm	200
Tekercshossz	EN ISO 24341	fm	25
Shore A keménység	ISO 868		92
Tömeg	EN ISO 23997	kg/m ²	2,2
BESOROLÁS			
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. %	0,1
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0,05
TULAJDONSÁGOK			
Lángállóság	EN 13501-1	osztály	Bfl-s1
Szakítóerő	ISO 1421B	N/5cm	450/400
Szakadási nyúlás	ISO 1421B	%	160/150
Továbbszakító erő	ISO 4674A2	N	15/20
Kopásállóság	ISO 9352	TaberH18 1000C max. mg	200
Fényállóság	ISO 105-B02	48 óra	min.6
PCP tartalom	EN 12673		nem tartalmaz
Formaldehid kibocsátás	ENV 717-1		E1 (nincs kibocsátás)
Garancia	Min. évi 5 vagy több alkalom	év	3
	Kevesebb, mint évi 5 alkalom	év	4
GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd. H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100 mail@graboplast.hu www.graboplast.hu			