

PROTECTSPORT

Műszaki fetéllap

Technikai paraméterek	Szabvány	Egység	Eredmény
LEÍRÁS			
Felépítés			védőburkolat
Vastagság	EN ISO 24346	mm	1,5
Szélesség	EN ISO 24341	cm	140
Tekercshossz	EN ISO 24341	fm	25
Shore A keménység	ISO 868		92
Tömeg	EN ISO 23997	kg/m ²	2
BESOROLÁS			
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max. %	0,2
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0,05
TULAJDONSÁGOK			
Lángállóság	EN 13501-1	osztály	Bfl-s1
Szakítóerő	ISO 1421B	N/5cm	400/300
Szakadási nyúlás	ISO 1421B	%	4/5
Továbbszakító erő	ISO 4674A2	N	10/10
Kopásállóság	ISO 9352	TaberH18 1000C max. mg	500
Fényállóság	ISO 105-B02	48 óra	min.6
PCP tartalom	EN 12673		nem tartalmaz
Formaldehid kibocsátás	ENV 717-1		E1 (nincs kibocsátás)
Garancia	Min. évi 5 vagy több alkalom	év	1
	Kevesebb, mint évi 5 alkalom	év	2
GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd. H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100 mail@graboplast.hu www.graboplast.hu			