

STRONG

Műszaki feltétlap

Technikai paraméter	Szabvány	Me	Eredmény
LEÍRÁS			
Felépítés			kompakt heterogén
Vastagság	EN ISO 24346	mm	2,0
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	mm	0,7
Tekercsszélesség	EN ISO 24341	m	2
Tekercshossz	EN ISO 24341	m	20
Súly	EN ISO 23997	kg/m ²	2,8
BESOROLÁS			
Európai besorolás	EN 685	osztály	34/43
TULAJDONSÁGOK			
Kopási csoport	MSZ EN 660-1	osztály	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0,1
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max.%	0,2
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	Bfl-s1
Csúszási ellenállás	DIN 51130		R11
	EN 13893	osztály	DS
	RRL Pendulum Test		>55 (nedves teszt)
Vegyszerállóság	EN ISO 26987		✓
Színtartósság	EN 20105 B02	fokozat	6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918		✓
Felületkezelés			Easy Care PUR
Anti-bakteriális és gombaálló felület			graboSAN
Környezetvédelmi tulajdonságok	 		Ftalát- oldószer- és nehézfém-mentes
Hegesztési mód			meleg vagy hideghegesztés
Garancia		év	10
CE JELÖLÉS	EN 14041		✓