

TERRANA ECO

Műszaki feltétlap

Technikai paraméter	Szabvány	Me	Eredmény
LEÍRÁS			
Felépítés			heterogén
Vastagság	EN ISO 24346	mm	2,6
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	mm	0,15
Tekerccsszélesség	EN ISO 24341	m	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
Tekerccshossz	EN ISO 24341	lm	18-27
Súly	EN ISO 23997	kg/m ²	1,5
BESOROLÁS			
Európai besorolás	EN 653	osztály	21
TULAJDONSÁGOK			
Kopási csoport	a priori EN 651	osztály	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0,35
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max.%	0,2
Akusztikai tulajdonság	EN ISO 717-2	DLw (dB)	16
Csúszási ellenállás	EN 13893	osztály	DS
Vegyszerállóság	EN ISO 26987		✓
Szinttartósság	EN ISO 105-B02 3. method	fokozat	6
Görgős szék teszt	EN 425		✓
Hegesztési mód			meleg vagy hideghegesztés
Garancia		év	5
CE JELÖLÉS	EN 14041		✓